



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kategorie                                           | Unterkategorie                        |
| <b>Stoff</b>                                        | <b>Natural</b>                        |
| Finishes                                            | <b>Texturiert</b>                     |
| <b>Texturiert</b>                                   | Produkttyp                            |
|                                                     | <b>PVC</b>                            |
| Breite                                              | Länge                                 |
| <b>122 cm</b>                                       | <b>50 m</b>                           |
| Kleber                                              | <b>Acryl-PSA mit Luftablasssystem</b> |
| Garantie                                            | <b>10</b>                             |
| Verformbar                                          | <b>Verformbar</b>                     |
| Widerstand gegen Kratzer                            | <b>Durchschnitt</b>                   |
| Musterrichtung                                      | <b>Länge</b>                          |
| Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie) | <b>250 µm</b>                         |
| Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)            | <b>5° C - 30° C</b>                   |
| Installationsmethode                                | <b>Trocken</b>                        |
| Installationsbereich                                | <b>Innen</b>                          |
| Installations-Temperatur                            | <b>12° C - 38° C</b>                  |
| Installationsmethode (ABBA - ABAB)                  | <b>ABAB</b>                           |
| Musterwiederholungslänge (cm)                       | <b>108.5</b>                          |
| Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)              | <b>28.5</b>                           |
| RAL-Farbe                                           | <b>1019</b>                           |



## ZERTIFIZIERUNGEN

|                                                                         |                                    |                                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CE Wanddekoration (EN15102)                                             | <b>Konform</b>                     | Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala             | <b>4-5 (Länge und Breite)</b> |
| REACH                                                                   | <b>Konform</b>                     |                                                                                                     |                               |
| Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)                                       | <b>Konform</b>                     | Waschbeständigkeit (ISO 18168)                                                                      | <b>Ausgezeichnet</b>          |
| Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)               | <b>Konform</b>                     | Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)                                                        | <b>Ausgezeichnet</b>          |
| Produktklassifizierung (EN13501-1)                                      | <b>C-s2,d0</b>                     | Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)                                                    | <b>11.50%</b>                 |
| Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)               | <b>Nicht erforderlich</b>          | Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)                                                             | <b>0 mm</b>                   |
| IMO/MED Modul B - E                                                     | <b>Konform</b>                     | Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden | <b>0.25 mm</b>                |
| Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)                             | <b>Konform</b>                     | Thermoschockbeständigkeit                                                                           | <b>Getestet</b>               |
| Tchibo resistance against stains                                        | <b>Getestet</b>                    | Lichtbeständigkeit                                                                                  | <b>Getestet</b>               |
| Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012) | <b>Konform</b>                     | Klebkraft Test                                                                                      | <b>Getestet</b>               |
| Saugfähigkeit (EN12956)                                                 | <b>Keine sichtbare Veränderung</b> | Widerstandsfähigkeit                                                                                | <b>Konform</b>                |
| Reinigung (EN12956)                                                     | <b>Konform</b>                     |                                                                                                     |                               |
| Kratzbeständigkeit (EN12956)                                            | <b>Sichtbare Veränderung</b>       |                                                                                                     |                               |
| -                                                                       |                                    |                                                                                                     |                               |

### DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

### WARTUNG:

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel, um die Oberfläche der Folie zu reinigen. Vermeiden Sie Produkte mit extrem sauren oder basischen pH-Werten, da diese das Material beschädigen können. Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. Bei hartnäckigen Flecken heißes Wasser (nicht kochend) auf die betroffene Stelle auftragen. Bei Bedarf eine Lösung aus 70% Isopropylalkohol und 30% Wasser verwenden. Vermeiden Sie jedoch die Anwendung dieser Lösung auf bedruckten Folienoberflächen. Zur Desinfektion nur auf Isopropylalkohol basierende Produkte wie Isopropylalkohol-Tücher verwenden (nicht für den täglichen Gebrauch). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da diese das Vinyl beschädigen können. Testen Sie alle Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruziden Produkte zunächst an einer versteckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen. Bei Cork Prestige-Referenzen ist aufgrund ihrer natürlichen Staub- und Schmutzbeständigkeit nur eine minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten zur Reinigung. Bei nassen oder feuchten Flecken ein saugfähiges Tuch verwenden, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und die betroffene Stelle sofort und gründlich trocknen. Diese Empfehlungen tragen dazu bei, das Aussehen der Folie zu erhalten und ihre Lebensdauer zu verlängern. Hartnäckige Flecken können auf unzureichende Pflege hinweisen. In diesem Fall sollten Sie eine Reparaturmethode in Betracht ziehen (nicht garantiert, aber effektiv und wirtschaftlich) oder das gesamte Vinyl ersetzen.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.